

Application de l'huile terrasse ALIS 579

CONVIENT À TOUS LES TYPES DE BOIS

Étape 1 PRÉPARATION DE LA SURFACE

Le bois doit être entièrement sec, exempt de poussière et absorbant. Nous recommandons d'enlever le glacié d'usinage du bois avec un sablage au grain 150.

Étape 2 HUILAGE, PREMIÈRE COUCHE

Bien remuer le produit à l'aide d'un bâton pour bien mélanger la pigmentation avec l'huile. Faire un essai sur une petite surface afin de valider votre couleur (voir note 1). Appliquer au pinceau, au fusil ou au rouleau de façon à bien saturer le bois. Voir à égaliser l'excédent d'huile au bout de 5 minutes au besoin.

Attendre environ 18 heures avant de passer la deuxième couche

Étape 3 HUILAGE, DEUXIÈME COUCHE

Appliquer plus finement et égaliser l'excédent d'huile au pinceau après environ 5-10 minutes.

Sur parement des maisons, fenêtres ou autres surfaces, une 3^e couche est recommandée, procéder de la même façon qu'à l'étape 3.

Note 1

Nos produits étant colorés avec des pigments naturels, il peut y avoir de légères variations entre les productions. La préparation et l'âge du bois influencent la pénétration de la couleur et par conséquent, le résultat de la teinte peut varier considérablement. Nous ne sommes pas responsables de la couleur obtenue dans le cas où aucun essai n'a été effectué ou si des teintures ont été mélangées.

NETTOYAGE

Recommandé à tous les ans sur les terrasses avec GLOUROS 1806

ENTRETIEN

Nettoyage avec le GLOUROS 1806 et repasser par la suite l'huile ALIS 579 dès que la finition présente des signes d'usure ou est devenue extrêmement terne. (Habituellement 1 fois par année sur les terrasses et aux 3 à 5 ans sur les bardages)

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

AFIN D'ÉVITER DES PHÉNOMÈNES D'AUTO-COMBUSTION, LES CHIFFONS, DISQUES DE POLISSAGE, APPLICATEURS IMPRÉGNÉS D'HUILE DOIVENT ÊTRE PLACÉS À L'ABRI DE L'AIR DANS UN RÉCIPIENT MÉTALLIQUE HERMÉTIQUEMENT FERMÉ OU IMMÉRGÉS DANS L'EAU POUR ENSUITE PROCÉDER À LEUR ÉLIMINATION.



HUILES
ÉCOLOGIQUES
POUR LE BOIS